



### 1. Popis produktu

KEIM Athenit®-fino je hotová, univerzálně použitelná vápenná stěrková hmota na bázi čistého hašeného vápna a jemně vyladěných vápenných písků.

### 2. Oblast použití

KEIM Athenit®-fino lze použít v interiéru na celoplošné stěrkování nebo na vysprávkování menších defektů. Podklady s obsahem oleje nejsou pro přepracování produkty ze systému KEIM Athenit® vhodné.

### 3. Vlastnosti výrobku

KEIM Athenit®-fino je pravá vápenná stěrka bez přísady syntetických pojiv. KEIM Athenit®-fino se může hladce natahovat nebo i strukturovat a velice snadno se zpracovává.

- univerzální použití
- neobsahuje syntetická pojiva
- neobsahuje rozpouštědla
- neobsahuje rostlinné pryskyřice
- nevyvíjí napětí
- nehořlavý
- vysoká propustnost pro difuzi páry
- zabraňuje růstu plísní a hub
- ekologický
- snadno se zpracovává

#### Charakteristika materiálu

- Specifická hmotnost: 1,91 g/cm<sup>3</sup>
- Difuzní ekvivalent tloušťky vzduchové vrstvy:  $s_d < 0,02$  m (dle ČSN EN ISO 7783-2)
- Maximální velikost zrn: 0,5 mm

#### Složení:

Voda, hydroxid vápenatý, uhličitán vápenatý, vápenné písky, přírodní uhlovodany, buničina, olej.

#### Odstíny:

Přírodní.

Materiál lze tónovat pomocí KEIM Athenit®-coloranti do 10 % nebo práškovými pigmenty KEIM Dekorfarbpulver do 3 %.

### 4. Pokyny pro zpracování

#### Příprava podkladu

Podklad musí být nosný, suchý, smáčitelný, čistý, zbavený prachu a mastnoty.

Hladké nebo neminerální či smíšené podklady se doporučuje opatřit základním nátěrem KEIM Athenit®-fondo nebo KEIM-Contact-Plus.

#### Zpracování

KEIM Athenit®-fino se dobře rozmíchá kvedlačkou a případně se trochou vody nastaví požadovaná konzistence. Natahuje se lžící v tloušťce asi 2 mm a po 30 až 90 minutách se strukturuje nebo vyhladí houbou, štětkou, pěnovým hladítkem nebo kovovou lžící (max. tloušťka vrstvy 4 mm). Pro dosažení jemnějšího povrchu lze natažený, ale ještě vlhký KEIM Athenit®-fino přepracovat materiálem KEIM Athenit®-liscio.

#### Podmínky zpracování:

Teplota okolního vzduchu a podkladu > +5 °C.



**Spotřeba:**

Cca 2 kg/m<sup>2</sup> při tloušťce vrstvy 2 mm. Udané číslo je orientační hodnota. Přesné hodnoty spotřeby se zjistí jen na objektu položením vzorových ploch.

**Čištění náradí**

Ohled po použití omýt vodou.

**5. Dodávaná forma**

Nádoby po 6 a 24 kg.

**6. Skladování**

Cca 12 měsíců v chladu, chráněné proti mrazu a dobře uzavřené.

**Pozor:**

Zbytky materiálu z načatých nádob dejte do příslušně menších obalů, aby se co nejvíce zmenšil objem vzduchu v kbelíku.

**7. Bezpečnostní pokyny**

Zakryjte plochy, které se nemají natírat, zvláště sklo, keramiku a přírodní kámen. Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Skladujte mimo dosah dětí.

**8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci**

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (proti-chemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před

pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

Při práci v interiérech je nutno zajistit dostatečné větrání, při nevolnostech je nutno ihned opustit místnost, případně vyhledat lékařskou pomoc.

**9. První pomoc**

- při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem
- při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut
- při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.

Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácí dřívější vydání platnost.