



1. Popis produktu

Čistící prostředek pro přípravu povrchu omítky na bázi kyseliny křemičité. Při použití reaguje na nezávadné sloučeniny

2. Oblast použití

Odstraňování vrstev vápenného sintru na nové omítce a čištění starých omítek. Nelze použít na omítky obsahující sádro.

3. Vlastnosti výrobku

KEIM Ätzflüssigkeit se při řádném používání zcela neutralizuje.

- vodný roztok
- neobsahuje rozpouštědla

Charakteristika materiálu

- hodnota pH: cca 1 (kyselá)
- hustota: 1,1 g/cm³

Odstín

Světle růžový, transparentní.

4. Pokyny pro zpracování

Ředění:

	KEIM Ätzflüssigkeit	voda
venkovní omítka:	1 litr	3 litry
vnitřní omítka:	1 litr	5 litrů

Zpracování:

Aby se urychlilo vysychání a karbonatizace, omítka se nejdříve po oschnutí jejího povrchu sytě natře příslušně naředěným přípravkem KEIM Ätzflüssigkeit zdola nahoru. Reakce probíhá okamžitě a pozná se podle lehké pěny. Ošetřené plochy nakonec omyjte vodou. Na

nové omítce vnitřních stěn může omývání odpadnout.

Čistě vápenné omítky, třída malty Pl_a a Pl_b, které tvrdnou jen pomalu přijímáním oxidu uhličitého, mohou sintrovat i později a vyžadují opakovanou aplikaci.

KEIM Ätzflüssigkeit lze používat i jako čistící prostředek na zašpiněné staré omítky.

Znečištěná voda z čištění se musí likvidovat po dohodě s příslušnými orgány.

Čekací doba:

Použití KEIM Ätzflüssigkeit je možné po oschnutí povrchu omítky, nejdříve však po jednom dni.

Opakovanou aplikaci, potřebnou u vápenných omítek (Pl_a, Pl_b), lze provést nejdříve po 4 týdnech.

Po novém oschnutí lze nanést barevný nátěr.

Spotřeba

Na jednu aplikaci na hladký podklad je zapotřebí venku asi 0,07 l/m², v interiéru asi 0,05 l/m² KEIM Ätzflüssigkeit.

Tato hodnota je orientační. Přesné hodnoty spotřeby zjistíte zkušebním nátěrem.

Čištění nářadí

Ihned po použití vodou.

5. Dodávaná forma

Kanistry o obsahu 5 a 20 litrů.

6. Skladování

V dobře uzavřených nádobách je doba skladovatelnosti min. 12 měsíců v nemrznoucím prostředí.

Pozor:

Zbytky materiálu z načatých nádob dejte do příslušně menších obalů, aby se co nejvíce zmenšil objem vzduchu v kbelíku.



7. Bezpečnostní pokyny

Zakryjte plochy, které se nemají natírat, zvláště sklo, keramiku a přírodní kámen. Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Skladujte mimo dosah dětí.

8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (proti-chemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

Při práci v interiérech je nutno zajistit dostatečné větrání, při nevolnostech je nutno ihned opustit místnost, případně vyhledat lékařskou pomoc.

9. První pomoc

- při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem
- při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut
- při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.

Vyhrazuje si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácí dřívější vydání platnost.

