



## 1. Popis produktu

KEIM Fixativ je pojivo, ředidlo a fixativ z čistého tekutého silikátu draselného pro minerální nátěry KEIM s maximální životností.

## 2. Oblast použití

KEIM Fixativ slouží jako pojivo a ředidlo pro čisté silikátové dvousložkové barevné systémy KEIM Purkristalat a KEIM Dekorfarben. Naředěným materiálem KEIM Fixativ lze regulovat, resp. snižovat savost silně savých minerálních podkladů a fixovat a zpevňovat pískující minerální podklady.

## 3. Vlastnosti výrobku

KEIM Fixativ nerozpustně zkrěmeňuje s podkladem, má vysokou difuzní propustnost, vysokou odolnost proti zvětvávání a je nehořlavý.

- nerozpustně zkrěmeňuje s podkladem
- mimořádně odolný proti klimatickým vlivům
- netvoří film
- mimořádně propustný pro difuzi páry
- vysoká pojivost
- fixuje
- nehořlavý
- absolutně stálý vůči UV
- hubí plísně a kvasinky
- odolný vůči průmyslovým zplodinám
- odolný vůči rozpouštědlům
- nezávadný pro životní prostředí, příznivá ekologická bilance

nezávadný z hlediska biologie staveb

## Charakteristika materiálu

- specifická hmotnost: cca 1,17 g/cm<sup>3</sup>
- hodnota pH: cca 11,3

## Odstíny

Žlutý, průzračný.

## 4. Pokyny pro zpracování

### Příprava podkladu:

Podklad musí být nosný, suchý, savý, čistý, zbavený prachu a mastnoty.

### Zpracování

Penetrace silně savých a (nebo) pískujících podkladů: KEIM Fixativ, ředěný vodou 1:1 nebo 1:2, nanáší se štětkou.

Pro rozmíchání barev KEIM Purkristalat-Farbe a KEIM Dekorfarben: rozmíchejte 5 kg barevného prášku ve 4 litrech KEIM Fixativu.

Ředění materiálů KEIM Purkristalat-Farbe, KEIM Dekorfarben, KEIM Granital nebo KEIM Quarzil: viz příslušné Technické listy.

### Podmínky pro zpracování:

Materiál nezpracovávat na přímém slunci, teplotách nižších 5 °C a relativní vlhkosti vyšší 80 %.

### Doba schnutí

Je nutné dodržet minimálně 12 hodin schnutí mezi penetrací a základním nátěrem a mezi jednotlivými nátěry.

### Spotřeba

Na penetrační nátěr hladkého podkladu: asi 0,1 l/m<sup>2</sup> KEIM Fixativ (a cca 0,1 l/m<sup>2</sup> vody) Tato hodnota je orientační. Přesné hodnoty spotřeby zjistíte zkušebním nátěrem.

### Čištění náradí

Ihned po použití omýt vodou.



## 5. Dodávaná forma

Kanistry po 4 a 24 litrech.

## 6. Skladování

V dobře uzavřených nádobách je doba skladovatelnosti min. 12 měsíců v nemrznoucím prostředí.

### Pozor:

Zbytky materiálu z načatých nádob dejte do příslušně menších obalů, aby se co nejvíce zmenšil objem vzduchu v kbelíku.

## 7. Bezpečnostní pokyny

KEIM Fixativ® je alkalický. Zakryjte plochy, které se nemají natírat, zvláště sklo, keramiku a přírodní kámen. Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Skladujte mimo dosah dětí.

## 8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

Při práci v interiérech je nutno zajistit dostatečné větrání, při nevolnostech je nutno ihned opustit místnost, případně vyhledat lékařskou pomoc.

## 9. První pomoc

- při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem
- při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut
- při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.

Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácejí dřívější vydání platnost.

