

TL Technický list

KEIM Restau[®]-Lasur
KEIM Restau[®]-Fixativ

Barva a ředidlo pro tenkovrstvé lazurní nátěry přírodního kamene



1. Popis produktu

KEIM Restau[®]-Lasur je hotová tenkovrstvá barva pro lazurování.

KEIM Restau[®]-Fixativ je k ní patřící hotové ředidlo a základní nátěr.

2. Oblast použití

Směs KEIM Restau[®]-Lasur a KEIM Restau[®]-Fixativ se zvláště hodí k lazurnímu barevnému řešení ploch historických i moderních omítek a k barevnému řešení a sjednocení výsrávek z přírodního kamene.

KEIM Restau[®]-Lasur a KEIM Restau[®]-Fixativ se navzájem mísí v jakémkoliv poměru (max. do 50% KEIM Restau[®]-Lasur) podle požadovaného lazurovacího efektu.

3. Vlastnosti výrobku

Charakteristika materiálu

- Specifická hmotnost:
- Koeficient vodonasákavosti: $w = 0,05 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}$
(dle ČSN EN 1062-3)
- Difuzní ekvivalent tloušťky
vzduchové vrstvy: $s_d = 0,02 \text{ m}$
(dle ČSN EN ISO 7783-2)

Odstíny

Podle vzorkovníku přírodních kamenů (Natursteinkarte), případně v nestandardních barevných tónech.

Pozor

Míchání s produkty z jiných systémů než KEIM Restau[®] není přípustné!

4. Pokyny pro zpracování

Podklad:

Minerální podklad musí být bezprašný a suchý. Špatně držící staré nátěry je nutno odstranit.

Fixační podkladový nátěr:

Silně savé podklady a podklady s poškozeným (pískujícím) povrchem vyžadují bezbarvou podkladovou fixaci neředěným přípravkem KEIM Restau[®]-Fixativ.

Lazurovací nátěry:

Ve venkovním prostředí je kvůli klimatické odolnosti nutný dvojitý lazurovací nátěr.

Je-li požadován zvláště transparentní účinek, je možný jediný lazurní nátěr na předchozí bezbarvé fixaci podkladu pomocí přípravku KEIM Restau[®]-Fixativ.

Lazurování lze provádět štětkou.

Zvýšená ochrana proti vlhkosti:

Zvláště u tenkovrstvých lazurovacích nátěrů mohou být u ploch vystavených silnému účinku vody nebo k ochraně stavebních hmot citlivých na vlhko zapotřebí zvýšená ochranná opatření proti vlhkosti.

V takových případech je vhodný hydrofobizační přípravek KEIM Silangrund (viz technický list).

Upozornění:

Následné ošetření hydrofobizačním prostředkem není u přípravku KEIM Restau[®]-Lasur nutné.

Spotřeba

Jeden nátěr: cca $0,03 \text{ l/m}^2$ KEIM Restau[®]-Lasur + cca $0,1 \text{ l/m}^2$ KEIM Restau[®]-Fixativ.
Tato hodnota je orientační. Přesné hodnoty spotřeby zjistíte zkušebním nátěrem.

Čištění náradí

Okamžitě po použití omýt vodou.



5. Dodávaná forma

KEIM Restauro[®]-Lasur: nádoby po 1, 5 a 15 litrech.

KEIM Restauro[®]-Fixativ: kanystry po 5 a 20 litrech.

6. Skladování

V dobře uzavřených nádobách je doba skladovatelnosti min. 12 měsíců v nemrznoucím prostředí.

Pozor:

Zbytky materiálu z načatých nádob dejte do příslušně menších obalů, aby se co nejvíce zmenšil objem vzduchu v kbelíku.

7. Bezpečnostní pokyny

Zakryjte plochy, které se nemají natírat, zvláště sklo, keramiku a přírodní kámen. Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Skladujte mimo dosah dětí.

8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (proti-chemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

Při práci v interiérech je nutno zajistit dostatečné větrání, při nevolnostech je nutno ihned opustit místnost, případně vyhledat lékařskou pomoc.

9. První pomoc

- při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem
- při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut
- při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.

Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácí dřívější vydání platnost.