TL Technický list

KEIM Restauro-Lasur

Barva pro tenkovrstvé lazurní nátěry přírodního kamene

1. Popis produktu

KEIM Restauro-Lasur je hotová tenkovrstvá lazura na sol-silikátové bázi, zejména pro lazury na přírodní kámen. KEIM Restauro Lasur odpuzuje vodu, splňuje DIN 18363 odst. 2.4.1.

2. Oblast použití

Směs KEIM Restauro-Lasur a KEIM Restauro-Fixativ se zvláště hodí k lazurnímu barevnému řešení ploch historických i moderních omítek a k barevnému řešení a sjednocení vysprávek z přírodního kamene.
KEIM Restauro-Lasur a KEIM Restauro-Fixativ se navzájem mísí v jakémkoliv poměru podle požadovaného lazurovacího efektu.
Na nesavé podklady použijte jako ředidlo KEIM Spezial-Fixativ.

3. Vlastnosti výrobku

Charakteristika materiálu

- Specifická hmotnost: 1,2 - 1,3 g/cm^3
- Difuzní ekvivalent tloušťky vzduchové vrstvy: $s_d \leq 0{,}01$ m

Odstíny

Podle vzorkovníku přírodních kamenů (Naturstеinkarte) a KEIM Palette Exclusiv, případně v nestandardních barevných tónech.

4. Pokyny pro zpracování

Podklad:

Minerální podklad musí být bezprašný a suchý. Špatně držící staré nátěry je nutno odstranit.

Předfixování

Silně savé podklady a podklady s poškozeným (pískujícím) povrchem vyžadují bezbarvou podkladovou fixaci neředěným přípravkem KEIM Restauro-Fixativ.

Lazurovací nátěry

Ve venkovním prostředí je kvůli klimatické odolnosti nutný dvojitý lazurovací nátěr.
Je-li požadován zvláště transparentní účinek, je možný jediný lazurní nátěr na předchozí bezbarvé fixaci podkladu pomocí přípravku KEIM Restauro-Fixativ.

Základní nátěr

KEIM Restauro-Lasur jako základní nátěr se nanáší vysoce zředěný štětkou.
Poměr ředění: 1:1 až 1: 20 s KEIM Restauro Fixativem nebo KEIM Spezial Fixativem.

Vrchní nátěr

Jako vrchní nátěr se KEIM Restauro-Lasur nanáší dle požadavku intenzity lazury neředěný nebo zředěný s KEIM Restauro Fixativem nebo KEIM Spezial Fixativem.

Spotřeba

Předfixování:
1,15 g/cm^3
cca 0,2l/m^2 KEIM Restauro-Fixativ.

Pro dvojnásobný lasurní nátěr:
cca 0,1-0,2 l/m^2 KEIM Restauro-Lasur a
cca 0,1-0,4 l/m^2 KEIM Restauro- Fixativ

Tato hodnota je orientační. Přesné hodnoty spotřeby zjistíte zkušebním nátěrem.

Zvýšená ochrana proti vlhkosti:

Zvláště u tenkovrstvých lazurovacích nátěrů mohou být u ploch vystavených silnému účinku vody nebo k ochraně stavebních hmot citlivých na vlhko zapotřebí zvýšená ochranná opatření proti vlhkosti.

V takových případech je vhodný hydrofobizační přípravek KEIM Silangrund a lasuru ředit přípravkem KEIM Spezial-Fixativ.

Čekací doba:

Mezi zafixováním a lasurním nátěrem 12 hodin.
Mezi lasurními nátěry 24 hodin.
V případě použití hydrofobizace KEIM Silangrund se KEIM Restauro Lasur nanese nejpozději do 4 hodin.

Upozornění:

Následné ošetření hydrofobizačním prostředkem není u přípravku KEIM Restauro-Lasur nutné.

Čištění nářadí

Ihned po použití omýt vodou.

5. Dodávaná forma

KEIM Restauro-Lasur: nádoby po 1, 5 a 15 litrech.

6. Skladování

V dobře uzavřených nádobách v chladu, chráněné proti mrazu cca 12 měsíců. Chránit před teplem a přímým slunečním zářením.

7. Nakládání s odpadem

Viz bezpečnostní list

8. Bezpečnostní pokyny

Zakryjte plochy, které se nemají natírat, zvláště sklo, keramiku a přírodní kámen. Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Skladujte mimo dosah dětí.

9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.
Při práci v interiérech je nutno zajistit dostatečné větrání, při nevolnostech je nutno ihned opustit místnost, případně vyhledat lékařskou pomoc.

10. První pomoc

- při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem
- při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut
- při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.

Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácejí dřívější vydání platnost.

03/2015

KEIMFARBEN
Vídeňská 119
619 00 Brno
Tel.: +420 511 181 222
Fax: +420 511 181 229
www.KEIM.cz
barvy@keim.cz