KEIM Stucco-Classico
Stěrková hmota

1. Popis produktu

KEIM Stucco-Classico je hladká stěrková hmota pro „stlačovanou“ vápennou techniku podle klasických vzorů, na bázi hašeného vápna jako pojiva, obohacená kvalitními přírodními mramorovými moučkami. KEIM Stucco-Classico je produkt ze systému KEIM Stucco.
Součásti systému KEIM Stucco:

- KEIM Stucco-Classico
- KEIM Stucco-Primo
- KEIM Stucco-Fondo
- KEIM Stucco-Sapone

2. Oblast použití

KEIM Stucco-Classico slouží v rámci systému KEIM Stucco k dekorativnímu ztvárnění interiéru klasickou „stlačovanou“ vápennou technikou, srovnatelnou se stucco lustro.
Pomocí systému KEIM Stucco lze realizovat zvlášť ušlechtilé povrchové efekty.

3. Vlastnosti výrobku

- možnost individuálního ztvárnění
- jemné zpracování
- mírně až silně lesklý povrch podle zhutnění
- bezvadné stavebně fyzikální vlastnosti
- vysoká difuzní propustnost
- přirozená alkalita brání růstu plísní
- nehořlavý

Charakteristika materiálu

org. podíl:	< 5 %
specifická váha:	cca 1,55 g/cm^3

Odstíny

Z výroby se dodávají tyto přírodní minerální odstíny:

- **bílá (S 10)**
- **standardní odstíny (S 11 – S 20)**
  S 11 dorato (zlatožlutá)
  S 12 pesca (broskvová)
  S 13 arancio (oranžová)
  S 14 rosato (růžová)
  S 15 salmone (lososová)
  S 16 terracotta (terakota)
  S 17 pistacchio (pistáciová)
  S 18 oliva (olivová)
  S 19 perla (perleťová)
  S 20 granito (žulová)
- **speciální odstíny (V 21 – V 35)**
  V 21 topasová žlutá
  V 22 jantarová
  V 23 karneolová oranžová
  V 24 diamantová červená
  V 25 korálová
  V 26 granátová červená
  V 27 smaragdová zelená
  V 28 kobaltová zelená
  V 29 kobaltová tyrkysová
  V 31 kobaltová modrá
  V 32 grafit
  V 33 čedič
  V 34 stříbro
  V 35 zlato

Upozornění: Speciální odstíny lze skladovat nejvýše 3 měsíce.

Bílá a všechny barevné odstíny lze vzájemně míchat v libovolném poměru. Pro dosažení homogenního odstínu se musí míchání provádět velmi pečlivě. Při použití míchadla je nutný vhodný míchací nástavec (např. košíkový), aby se zabránilo oškrábání nádoby. Necháte-li materiál po rozmíchání 12 hodin odstát, dosáhnete lepší konzistence pro zpracování. Při míchání speciálních odstínů je nutné dodržet maximální dobu skladování 3 měsíce.

4. Pokyny pro zpracování

Ke zpracování produktů KEIM Stucco používejte nerezové hladké špachtle a lžíce. Zvláště doporučujeme nářadí STORCH Stucco.

Příprava podkladu:

Produkty systému KEIM Stucco se hodí pro všechny obvyklé vnitřní podklady kromě starých zmýdelňujících nátěrů, klihových barev, tapet, dřeva, obkladaček a lakovaných ploch.
Podklad musí být rovinný, nosný, suchý, čistý, zbavený prachu a mastnoty.

Teplota okolního vzduchu a podkladu nesmí během zpracování klesnout pod +5 °C.

Silně savé podklady nejprve ošetřete materiálem KEIM Spezial-Fixativ.
Podklady smíšené, se střídavou savostí, velmi hladké nebo jinak problematické doporučujeme nejprve natřít materiálem KEIM Stucco-Primo a pak celoplošně vyrovnávací stěrkou KEIM Stucco-Fondo. Vyrovnávací stěrka KEIM Stucco-Fondo se nanáší v množství cca 800-1000 g/m^2, a to bez přitlačování a zhutňování.
Mezi nátěrem KEIM Stucco-Primo a nanesením stěrky KEIM Stucco-Fondo musí být odstup asi 12 hodin. Vyrovnávací stěrka KEIM Stucco-Fondo vytvoří ideální podmínky pro následující dekorativní stěrkování materiály KEIM Stucco-Classico nebo KEIM Stucco-Puntinato.

Prorážení pigmentů z podkladu je nutné odizolovat materiálem KEIM Isolierweiß nebo KEIM Blockweiß. Přípravný pracovní krok se v těchto případech po 24 hodinách opakuje.

03/2015

Zpracování dekorační stěrky

Po vyschnutí připraveného podkladu se nanášejí zpravidla tři dekorační vrstvy KEIM Stucco-Classico:
1) Základní vrstva
KEIM Stucco-Classico se natahuje celoplošně v množství cca 600-800 g/m^2, a to bez přitlačování. Materiál se po nanášení nesmí zhutňovat.
2) Prostřední vrstva
Po zaschnutí základní vrstvy se nanáší KEIM Stucco-Classico v množství cca. 300 g/m^2 křížovým způsobem pomocí zednické lžíce. Způsob nanášení podstatně určuje výsledný vzhled. Vrstva se nanáší bez přitlačování a povrch nesmí být uhlazen.
3) Svrchní vrstva
Po zaschnutí druhé vrstvy se nanáší KEIM Stucco-Classico již jen v množství cca 100 gramů na m^2, a to křížem. Jakmile začne zasychání (cca po 20-30 minutách), materiál se přitlačuje. Povrch se při tom zhutňuje nejprve slabším a později silnějším tlakem. Tímto zhutněním vznikne lesk typický pro stucco.

Následné ošetření:

Pro sytější barevný odstín může následovat aplikace materiálu KEIM Stucco-Sapone.
KEIM Stucco-Sapone je přírodní mýdlová pasta. Je transparetní, rozpustná ve vodě, nepáchne a nežloutne.
KEIM Stucco-Sapone se nanáší na proschlý povrch 48 hodin po svrchní stěrce, rovnoměrně až do nasycení pomocí štukovací lžíce. Po zaschnutí se přebytečný materiál odstraní měkkým hadrem a nakonec se plocha přeleští.

Upozornění:

Ošetření pomocí KEIM Stucco-Sapone nezvyšuje odolnost proti vodě!

Spotřeba

Při trojnásobném dekoračním stěrkování na hladkém podkladu cca 1000-1200 g/m^2 KEIM Stucco-Classico. Pro následné ošetření cca 30-60 g/m^2 KEIM Stucco-Sapone.

Čištění nářadí

Ihned po použití omýt vodou.

5. Dodávaná forma

KEIM Stucco-Classico:
S 10 bílá: nádoby po 1 kg a 6 kg.
S 11 – S 20: nádoby po 1 kg a 6 kg.
V 21 – V 35: nádoby po 1 kg a 6 kg.

KEIM Stucco-Sapone:
Nádoby po 2 kg

6. Skladování

V originálních obalech je doba skladovatelnosti min. 24 měsíců v nemrznoucím prostředí.

7. Nakládání s odpadem

Viz bezpečnostní list

8. Bezpečnostní pokyny

Plochy, které se nemají ošetřovat (např. sklo, kámen, keramika apod.), chraňte vhodným opatřením. Potřísnění z okolních ploch nebo komunikací ihned spláchněte velkým množstvím vody a odstraňte.
Uchovávejte z dosahu dětí.

9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.
Při práci v interiérech je nutno zajistit dostatečné větrání, při nevolnostech je nutno ihned opustit místnost, případně vyhledat lékařskou pomoc.

10. První pomoc

- při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem
- při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut
- při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.

Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácejí dřívější vydání platnost.

03/2015

KEIMFARBEN
Vídeňská 119
619 00 Brno
Tel.: + 420 511 181 222
Fax: + 420 511 181 229
www.KEIM.cz
barvy@keim.cz